

# SOPRO Racofix® 2000 - Mortier à prise rapide

**Mortier d'assemblage à prise très rapide, à haute résistance à la traction et à la compression en flexion**



- Prise très rapide
- Inhibiteur de corrosion
- Pas de craquage
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité
- Avec certificat d'essai
- EMICODE selon GEV:EC1<sup>PLUS</sup> R  
très faibles émissions<sup>PLUS</sup>

## Domaines d'application

- Pour l'installation très rapide de portails en fer, de rampes de balcon et d'escalier, d'escaliers de secours, de charnières, d'encadrements de portes et de fenêtres, de portes de garage, d'appareils à eau chaude, de panneaux de contrôle et de boîtes d'interrupteur, de néons, d'enseignes publicitaires, de revêtements, lorsque la capacité de chargement rapide est importante.
- Pour fixer les ancrages de machines, les étagères, les lavabos, les consoles et les armoires murales.
- Pour insérer des crochets, des chevilles, des colliers pour tuyaux, des gouttières et des avant-toits.
- Pour sceller les points d'infiltration dans la maçonnerie et dans les tuyaux de béton.
- Pour remplir les espaces entre les tulipes des tuyaux d'évacuation.
- Pour la fixation d'ancrages en mortier sur les façades ventilées en pierre naturelle.

## Substrats appropriés

- Convient à tous les supports minéraux propres, porteurs, solides, antidérapants, dans la construction de bâtiments et le génie civil.

## Traitement

- Temps de travail d'environ 2 minutes à +23 °C et 50 % d'humidité relative; les températures plus élevées et l'eau chaude raccourcissent, les températures plus basses et l'eau froide allongent cette valeur.
- Température de travail de +5 °C à + max. +25 °C. Ne pas appliquer pendant le gel et sur des substrats gelés.

### Mortier à prise rapide / Ciment Flash

Art.No.	E-No.	Article	Conteneur
K226643	171 535 005	Sopro Racofix® 2000 Mortier à prise rapide	5 kg
K226644	171 535 015	Sopro Racofix® 2000 Mortier à prise rapide	15 kg