




Fixit 100


Baugips

Anwendung: Kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzbrücke R+S aufgetragen werden.

- Eigenschaften:**
- Reiner Naturgips
 - Für Stuckaturen
 - Naturweiss
 - Schnell abbindend

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	27 EH/Pal.
Menge pro Einheit	30 kg/EH
Wasserzugabe	je nach Verwendungsart
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	ca. 20 min
Schichtdicke	auf Beton min. 5 mm, auf Grundputze min. 2 mm
Trockenrohddichte	ca. 1'000 kg/m ³

Zusammensetzung: • Bindemittel: Naturgips

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.


Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.

Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Nachbehandlung: Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche, ist für eine gute Belüftung der Räume nach der Verarbeitung zu sorgen. Der Trocknungsprozess ist durch gezieltes regelmässig tägliches Stosslüften und Heizen zu unterstützen. Heizungen langsam steigernd in Betrieb nehmen. Eine ungenügende Lüftung und Beheizung der Räume führt bei Gipsprodukten zu Pustelbildung, Sinterschichten sowie Schimmelbildung und fördert die Oxidation von nicht behandelten Metallen.

Lagerung: Im Trockenem während 3 Monaten lagerfähig.

Weitere Hinweise:



Besondere Hinweise: Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.



Fixit 100

Baugips

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.